



POWER-DRIVE BATTERY

MTG 12-14-B

12В 14Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой технологии (GEL), стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **MTG 12-14-B** обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серии YB14L-BS. Они предназначены для работы приборов и пусковых механизмов на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.

► Спецификация

| | |
|--|--|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость (C ₁₀) | 14 Ач |
| Емкость на режимах разряда | 14.00 Ач при 10-часовом разряде током 1.40 А; 11.48 Ач при 5-часовом разряде током 2.30 А; 9.80 Ач при 2-часовом разряде током 4.90 А; 8.40 Ач при 1-часовом разряде током 8.40 А; |
| Зависимость емкости от температуры | 40°C – 106%; 25°C – 100%; 0°C – 86%; -15°C – 65%. |
| Ток холодного пуска (-18°C) | 210 А |
| Вес | 5.2 кг ± 3% |
| Оптимальная рабочая температура | 25 ± 3°C |
| Режим полного заряда | Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C; ток заряда: 3.60А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 1.20А до напряжения 14.4В, после чего продолжить заряд в течение 4 часов. |
| Режим постоянного подзаряда | Начальный ток заряда не ограничен; напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C |
| Саморазряд | 2% в месяц при 25°C |
| Технология герметизации | GEL (загущенный электролит) |
| Выводы | Тип А |
| Полярность | Обратная (- +) |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| ► Размеры, мм: | |
| Длина | 132 ± 2.0 |
| Ширина | 89 ± 2.0 |
| Высота (макс.) | 164 ± 2.0 |



Разрядные характеристики

